

## Tinta Hidro Top Cromia ref.: 1240



**Descritivo Técnico:** A linha **Hidro Top Cromia** possui tonalidades translúcidas para aplicação sobre tecidos de laycra, cotton-laycra e diversos tipos de tecidos sintéticos que possuam ou não elasticidade e de tons claros, para obtenção de efeito de quadricromia através da sobreposição das tonalidades básicas, para tecidos escuros, recomendamos a aplicação do fundo **HIDRO TOP SUPER BRANCO**, e, após secagem ao toque, sobreposição das tonalidades. Realizar testes prévios para verificação dos resultados de acabamento e aderência.

**Importante:** devido a grande variabilidade de acabamentos existentes nos tecidos sintéticos atuais é necessário à realização de testes prévios de aderência antes do emprego do material em escala industrial. Dúvidas consultar o nosso departamento técnico.

**Tonalidades:** Produto disponível nas tonalidades; Incolor (para pigmentação máxima de 3%), Preto Cromia, Amarelo Cromia, Magenta Cromia e Cyan Cromia.

**Embalagens:** Disponível em potes de 900 mL, barricas de 05, 20 e 45 kg.

**Aplicação e diluição:** O produto deve ser aplicado com matrizes entre 60 a 77 fios/cm. Para definir-se o número de pontos ideal na obtenção do filme, dividir o número de fios da matriz pelo fator 03, assim obter-se-á o número de pontos por centímetro ideal na retícula. Para confecção das matrizes, usar emulsões resistentes á água (ref.: 4100.050). O rodo deve possuir dureza variável entre 65 a 75 shores. Para fixação do tecido à mesa de aplicação usar Cola Permanente (ref.: 4000.000). O produto poderá ser diluído em até 10% com água, se houver a necessidade de retardar a secagem da tinta, usar linha de Gel Retardadores ref.: 4200 ou 4201 limitando seu emprego em 10%.

**Desempenho:** A linha HIDRO TOP CROMIA foi desenvolvida para proporcionar efeitos translúcidos obtendo-se o efeito de quadricromia e ótima aderência da estampa, após cura de 72 horas ao ar ou 03 minutos em estufa (150° C) conferindo a estampas de alto brilho e elasticidade.

**Manuseio, secagem e cura:** Após aplicação o produto seca em 10 minutos e poderá ser manuseado, sobreposto ou empilhado, sua cura ocorre em 72 horas. Estes valores são baseados utilizando como padrão temperatura ambiente média de 25 ° C. Para cura em estufa, utilizar temperatura de 150 ° C e manter a peça sobre esta temperatura durante 03 minutos.

**Características do produto:** Produto desenvolvido com o emprego de emulsão acrílica aquosa, água, aguarás, pigmentos translúcidos, aditivos e biocidas, todos os produtos são de alta performance.

**Estocagem:** O produto tem garantia de 02 anos, desde que seja acondicionado em local apropriado, isento de umidade e sem grandes variações de temperatura observando-se a integridade do envase

**Informações adicionais:** Conheça nossa linha de produtos: Mix Algodão, Tinta Algodão, Mix Hidro, Hidro Top e produtos auxiliares. FISPQ e maiores informações através de [contato@i9tintas.com.br](mailto:contato@i9tintas.com.br).

Produto de uso profissional, cujo desempenho depende de condições externas alheias aos nossos controles, como conhecimentos técnicos e práticos dos profissionais e condições de trabalho, desta forma, os testes prévios são recomendados.